



J.VILASEGA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

## SkyLight

Specification	Unit	Norm	Grammage			
Gramaje Substance Grammage	g/m <sup>2</sup>	UNE 57014-74	135 +/- 4%	150 +/- 4%	170+/- 4%	200+/- 4%
Mano Bulk Volume Massique	cm <sup>3</sup> /g	UNE 57009-70	0,99 ± 0,03	1,02 ± 0,03	1,04 ± 0,03	1,04 ± 0,03
Porosidad Porosity Porosité	Índice	ISO 534	> 40	> 40	> 40	> 40
Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolute	%	UNE 57066-86/3	6,5 +/- 0,5	6,5 +/- 0,5	6,5 +/- 0,5	6,5 +/- 0,5
Blancura Whiteness Blancheur	CIE	UNE 57005-90	90 +/- 2	90 +/- 2	90 +/- 2	90 +/- 2
Opacidad Opacity Opacité	%	ISO 2471	97 +/- 2	97 +/- 2	97 +/- 2	97 +/- 2
brillo tintas Gloss ink 75° Éclat encres	%	JVNI-001	> 70	> 70	> 70	> 70

*Papel póster estucado 1 cara para publicidad en mobiliario urbano (excelente regularidad en transparencia) e interiores.  
Ideal para impresión piezo inkjet, tintas solventes, mildsolvent, UV y látex.*

*Poster paper coated one side for backlit and indoor advertising (excellent uniform transparency). Ideal for piezo inkjet printing, solvent, mild solvent, UV and latex based inks.*

*Papier couché 1 face affiches, spécial publicité mobilier urbain (excellente transparence). Idéal pour l'impression numérique piezo inkjet, encres solvants, mildsolvant, UV et latex.*

*Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.  
The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.*

*Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.*



Ref: 840/200/00/R1  
Febrer 2010